

# MasterTop BC 325N

**Revêtement de sol PUR à 2 composants, autonivelant, doux, flexible et confortable. Absorbe le bruit. Répond aux normes d'émission européennes pour utilisation en espaces de vie et de travail. A faibles émissions.**

## DESCRIPTION

MasterTop BC 325N est un revêtement de sol flexible, bicomposant à base PUR, de faibles émissions, autonivelant, insonore et capable de ponter les fissures.

MasterTop BC 325N est un revêtement de sol résistant à l'usure et facile à entretenir.

Le MasterTop BC 325N est un produit prêt à l'emploi qui peut être rempli (sauf le système REG) avec du sable quartz F1 séché au four, avec une fraction granulométrique de 0.1 - 0.3 mm et un rapport de mélange suivant: 100 parties en poids du MasterTop BC 325N et 15 parties en poids du sable quartz.

## DOMAINE D'APPLICATION


MasterTop BC 325N forme la base du système de sol décoratif MasterTop 1325 qui sont développés pour des applications dans:

- Bureaux et salles d'exposition.
- Ecoles et bibliothèques.
- Espaces de vie et de travail.
- Cafés, cantines et restaurants.
- Magasins et supermarchés.
- Hôpitaux, lieux de repos.
- Endroits multifonctionnels.

## AVANTAGES

- Très faibles émissions de substances organiques volatiles (conformément la norme européenne ENV 13419-1).
- Effet anti-bruit.
- Sans joints.
- Doux et flexible.
- Confortable.
- Résistant à l'usure.
- Pontage de fissures.
- Facile à nettoyer et à entretenir.
- Facile à appliquer.
- Peut être appliqué sur asphalte.
- Excellentes caractéristiques autonivelant.
- Peut être appliqué sur différents types de support – consulter votre représentant BASF-CC pour les plus amples informations.

MasterTop BC 325N peut être utilisé là où un revêtement de sol aux caractéristiques suivantes est exigé: confortable, effet anti-bruit, sans joints et très hygiénique. Une couche de finition MasterTop TC 406W est appliquée. De cette manière le confort, l'entretien, ainsi que la stabilité des couleurs et la résistance à l'UV sont améliorées.

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
232501	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Synthetic resin screed for internal uses	
Essential characteristics	Performance
Fire behaviour	B <sub>fl</sub> -S1
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD
Slip/Skid resistance	R9 / R10
Emissions behaviour	Ü-Z: Z-156.605-686

NPD = No Performance Determined  
Performance determined in System MasterTop 1325



# MasterTop BC 325N

**Revêtement de sol PUR à 2 composants, autonivelant, doux, flexible et confortable. Absorbe le bruit. Répond aux normes d'émission européennes pour utilisation en espaces de vie et de travail. A faibles émissions.**

## ETAT DU SUPPORT

1. Les couches précédentes doivent être recouvertes dans le temps prescrit. S'assurer que le support en béton soit sain et propre, il doit être exempt de tout contaminant, parts détachées, de la poussière etc. Si nécessaire le support doit être de nouveau prétraiter mécaniquement. Contacter BASF-CC.
2. Si le support nécessite des réparations avant de pouvoir réaliser l'application de la couche de finition, prière de contacter, au préalable, votre représentant de BASF-CC.
3. Appliquer une couche d'égalisation de notre gamme MasterTop.

## PRÉCAUTIONS

- Eliminer les risques de condensation, contrôler la température du support qui doit être au moins de 3°C supérieure à celle du point de rosée.
- Fermer les portes et les fenêtres, éliminer les risques de courants d'air, éviter l'entrée d'eau, de la poussière, d'insectes, d'humidité etc.
- Protéger les colonnes, murs et autres éléments afin d'éviter de les souiller.
- Enlever les bandes autocollantes avant le durcissement du revêtement.
- Les joints de dilatation existants dans le support en béton doivent être repris ; les dimensions et détails de ces joints seront définis en fonction des mouvements attendus du support.

## PRÉPARATION DU CHANTIER

Avant de démarrer le chantier :

- faire un inventaire des fournitures faites par BASF-CC et notamment des références des lots de production;
- déterminer la préparation du support;
- s'assurer que le matériel et les produits nécessaires sont disponibles sur le chantier;
- installer le chantier de façon à travailler proprement et efficacement;
- informer le personnel, appliquant le système, des spécificités de celui-ci ainsi que des consignes de sécurité à respecter.

## APPLICATION PRATIQUE

### 1. PRIMAIRE

- 1.1. Appliquer MasterTop P 617 au rouleau ou à la raclette (voir fiche technique).  
Consommation :  $\pm 0.2-0.5 \text{ kg/m}^2$ , selon la porosité du support.
- 1.2. Saupoudrer le primaire avec du sable de quartz F5, séché au four (0.4-0.8 mm).  
Consommation :  $\pm 0.8-1.0 \text{ kg/m}^2$ .

### 2. COUCHE D'ÉGALISATION OPTIONNELLE

Afin d'obtenir un résultat optimal, appliquer une couche mince de MasterTop P 617, remplie 1 :0.5 avec du sable de quartz F1, séché au four (0.1 - 0.3 mm).

Consommation :  $\pm 0.6-1.0 \text{ kg/m}^2$  (sable inclus).

Saupoudrer avec du sable de quartz F5 (0.4-0.8 mm).

Consommation :  $\pm 2.0-3.0 \text{ kg/m}^2$ .

### 3. COUCHE DE MASSE

Appliquer ensuite la couche de masse MasterTop BC 325N, colorée, remplie 1 : 0.15 avec du sable de quartz, séché au four F1 (0.1-0.3 mm).

Consommation:  $\pm 2.5-3.0 \text{ kg/m}^2$ .

Option: saupoudrage de chips.

### 4. COUCHE DE FINITION

Appliquer le MasterTop TC 406W en deux couches.

Consommation du MasterTop TC 406W : min.  $0.1 \text{ kg/m}^2/\text{couche}$  – l'application d'une 2<sup>ème</sup> couche est nécessaire.

## MISE EN ŒUVRE

Tous les composants sont préemballés. Mélanger d'abord les deux composants séparément pendant quelques minutes jusqu'à un mélange homogène. Verser ensuite le durcisseur B dans le conteneur de la résine A et mélanger soigneusement à l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (max. 300tr/min) pendant 3 minutes. Puis, verser le mélange dans un autre récipient et mélanger de nouveau pendant une minute.

Quand le MasterTop BC 325N est rempli avec du sable de quartz séché au four. Ajouter le sable aux composants mélangés et mixer intensivement jusqu'à l'obtention d'une consistance totalement homogène. La température des deux composants sera entre +15 et +25°C.

Le MasterTop BC 325N est appliqué à l'aide d'une truelle dentée ou d'une raclette crantée dans l'épaisseur nécessaire sur le support préparé. Après application du coulis de sol il faut aérer en croisé à l'aide d'un rouleau débulleur.

La température ambiante et la température du support influencent l'application et la consommation ainsi que le potlife. Les basses températures ralentissent fortement la réaction chimique, ce qui influence la viscosité et la consommation par m<sup>2</sup>. Les températures élevées accélèrent la réaction chimique et par conséquent les temps indiqués dans le tableau (voir caractéristiques techniques) seront raccourcis fortement. Il est important de bien contrôler l'humidité dans l'air (minimum & maximum). Afin d'obtenir un durcissement complet du MasterTop BC 325N, la température d'application doit être contrôlée.

# MasterTop BC 325N

**Revêtement de sol PUR à 2 composants, autonivelant, doux, flexible et confortable. Absorbe le bruit. Répond aux normes d'émission européennes pour utilisation en espaces de vie et de travail. A faibles émissions.**

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage, nettoyer le matériel avec un solvant. Toujours suivre les précautions de sécurité.

## CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET CONSERVATION

Emballage de 30 kg.

Stocker en emballage d'origine, hermétiquement fermé. Conserver au frais, à l'abri de l'humidité, à une température entre 15 et 25°C. Eviter les rayons solaires directs.

Conservation: voir date d'expiration sur l'emballage.

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ

Pour des informations détaillées, prière de consulter les fiches de sécurité.

## LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETAGE SUR L'EMBALLAGE.

Le mélange non durci peut provoquer des irritations de la peau. Le meilleur moyen de se protéger est de porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau, nettoyer immédiatement avec des chiffons de papier. Ensuite nettoyer intensément à l'eau et au savon. Tenir les produits hors de portée des enfants. Eliminer les emballages des composants selon les règlements et lois en vigueur.

## DIRECTIVE EUROPÉENNE 2004/42 (DIRECTIVE DECO-PAINT)

Ce produit est conforme à la directive européenne 2004/42/EG et contient moins de COV que la limite autorisée (Stage 2, 2010). En accord avec la directive européenne 2004/42, la quantité de COV maximale acceptable pour un produit de catégorie IIA/j type sb est de 500 g/l (Limite: Stage 2, 2010). MasterTop BC 325N répond à la classification M1 pour matériaux de construction suivant FISIAQ – la quantité totale de COV suivant les critères de la classification M1 doit être inférieure à 0,2 mg/(m<sup>2</sup>h) (concentration exprimée en équivalent toluène).

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour de plus amples renseignements, des références et une assistance technique sur chantier, prière de contacter un spécialiste de BASF-CC.

BASF-CC garantit la qualité de ce système tel que décrit dans la présente fiche technique et dans tout autre document qui s'y rapporte, pour autant que les spécifications qui y sont reprises soient totalement respectées.

Cette information est, autant que possible, spécifique et ne peut donc envisager tous les cas.

Un applicateur, expérimenté en ce domaine, pourra donc envisager d'adapter les procédures pour autant que le résultat soit bon.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE MasterTop BC 325N

Caractéristiques techniques	
Couleur	couleurs RAL / NCS sur demande
Rapport de mélange A et B	3,5 : 1 en poids
Masse volumique mélange	environ 1,29 g/cm <sup>3</sup>
Temps d'ouvrabilité à 23°C et H.R. de 50%	min. 30 minutes
Dureté Shore A (après 7 jours)	environ 79
Température d'ouvrabilité et température du produit	min. +8°C - max. +30°C
Viscosité (A+B) Brookfield/Sp.5/20U à 23°C	1500 mPa.s
Humidité dans l'air	max. 75%
Allongement DIN 53504	150%
Résistance à la traction DIN 53504	7 N/mm <sup>2</sup>
Consommation théorique	1,3 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur environ 1,8 - 4 kg/m <sup>2</sup> dépendant de l'application
Recouvrable/circulable à 23°C	après minimum 12 heures et maximum 2 jours
Délai de durcissement et résistance aux produits chimiques à 23°C et H.R. de 50%	7 jours
Très faibles émissions de substances organiques volatiles ; conformément la norme européenne ENV 13419-1	

# MasterTop BC 325N

Revêtement de sol PUR à 2 composants, autonivelant, doux, flexible et confortable. Absorbe le bruit. Répond aux normes d'émission européennes pour utilisation en espaces de vie et de travail. A faibles émissions.

**BASF Belgium Coordination Center Comm. V. –  
Business Belux – Construction Chemicals**

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711  
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham  
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92  
[basf-cc-be@basf.com](mailto:basf-cc-be@basf.com)  
[www.master-builders-solutions.basf.be](http://www.master-builders-solutions.basf.be)  
B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376  
RPR/RPM Antwerpen

**Contact pour les Pays-Bas**

Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52  
[basf-cc-be@basf.com](mailto:basf-cc-be@basf.com)  
[www.master-builders-solutions.basf.nl](http://www.master-builders-solutions.basf.nl)



Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels BASF Construction Chemicals n'a aucune influence, sous sa responsabilité un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes.